



Bd. Energeticienilor nr.8 sector 3  
Bucuresti

**Laboratoare de Incercari**  
**Sectia de Mediu si Ecotehnologii**

Tel: 0213464738, fax: 0213465310

**RAPORT DE INCERCARE Nr. 513 / 17 octombrie 2013**

1. Client (nume si adresa) : S.C. UZ BRICHET SRL, Marine House, Str. Barbu Vacarescu nr. 157b, sector 2, Bucuresti
2. Tip proba : proba pelete
3. Loc de prelevare :
4. Data prelevarii :
5. Data primirii : 14.10.2013
6. Data executarii : 14.10-16.10.2013
7. Mod de prelevare: client
8. Cod proba : C 141
9. Nr. comandă: e-mail

Nr. crt.	Indicatorul	UM	Valoare	Metoda de lucru
1.	Continut de umiditate totala, W <sub>t</sub> (Wassergehalt/ Humidity, Umidita)	%	9,07	SR EN 14774-1:2010
2.	Cenusa, la initial A <sup>1</sup> (Aschegehalt/ Ash content, Ceneri)	%	0,68	SR EN 14775:2010
3.	Putere calorifica superioara, la initial (Heizwert/ Calorific value, Calorifico)	MJ/Kg kWh/kg	18,47 5,13	SR EN 14918:2010
4.	Densitate in vrac (Rohdichte/ Bulk Density, Densita)	g/cm <sup>3</sup>	0,636	SR EN 15103-10

Aprobat  
Sef Laborator  
ing. Angela Stanca

Intocmit  
Responsabil lucrare  
ing. Agnes Serbanescu

**ICEMENERG**  
SECTIA DE MEDIU  
SI ECOTEHNOLOGII

Ex.nr. 2

- Raportul de incercare se refera numai la proba analizata
- Orice reproducere din raport se va face cu acceptul in scris al responsabilului de lucrare
- Raportul contine: (pagini)

PS-LI-5.10-F1